



ПЛАСТИЗОЛЬ Д-50П

Предназначен для изготовления уплотнительных прокладок крышек металлической тары для лакокрасочной продукции.

Перерабатывается при температуре (200-210)°С.

Физико-механические свойства пластизоля

Внешний вид	Пастообразная масса белого цвета без комков, крупинок, сгустков
Вязкость по Брукфильду при 25 °С, Па·с	2-8
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с	60-170

Физико-механические свойства пластика, полученного из пластизоля

Кажущаяся плотность, кг/м ³ (г/см ³), не более	550(0,55)
---	-----------

Гарантийный срок хранения 2 месяца.

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

РОССИЯ, 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл.

АО “НИИ полимеров”

Телефоны (8313) 24-25-00, 24-25-25;

факс (8313) 24-25-26, 24-25-27

<http://www.nicp.ru>

e-mail: niip@nicp.ru